

PORPLASTIC BASIC SBR-PUR MATTO

Elastinen, PU-kumimatto, musta

1. YLEISET TIEDOT

KÄYTTÖKOHEET

PORPLASTIC basic SBR-PUR-mattoa käytetään elastisena kerroksena sisä- ja ulkourheilulattiapäilysteissä. Mattoa voidaan käyttää asfaltti-, betoni- ja PUR-alustoilla.

TUOTEKUVAUS

PORPLASTIC SBR-PUR-matto on liuotteeton ja sitä on saatavilla 4-12 mm paksuna. Matto toimitetaan rullissa.

TEKNINEN TUKI

Tietoa järjestelmien käyttömahdollisuuksista ja yksityiskohtaista neuvontaa PORPLASTIC-tuotteiden käytöstä saat Master Chemicals Oy:n teknisestä neuvonnasta, puh. 020 730 8600 tai www.master-chemicals.fi

URHEILUPINNOITUS-JÄRJESTELMÄT

Mattoa käytetään elastisena kerroksena urheilulattiapäilysteiden alla seuraavissa järjestelmissä:

PORPLASTIC INDOOR PEL basic

PORPLASTIC Multitop comfort

2. ASENNUS

ALUSTAN VALMISTELU

PORPLASTIC basic SBR-PUR-matto liimataan alustalle PORPLASTIC B976-liiman avulla (asfaltti, betoni tai PUR-kerros).

Alustan tulee olla kova, kuiva eikä siinä saa olla irrallisia kovia jyviä tai aineita. Alustan tulee olla myös vapaa tartuntaa heikentävistä aineista, kuten rasva, öljy, maali, kemikaalit, levä, sementtiliima jne.

Jos sementtipohjaisen alustan jäännöskosteus on enemmän kuin >4 %, suosittelemme käyttämään primäria VIASOL EP-P210.

ASENNUS

PORPLASTIC basic SBR-PUR-matot toimitetaan rullissa ja liimataan alustalle.

A) TEKNISET TIEDOT	
SEOS A + B	
1. Materiaali	PUR sitoutuneet kumirakeet
2. Kumin rakenne	hieno
3. Rullan leveys	1050/1250/2100 mm
4. Rullan pituus	Sovittavissa
5. Maton paksuus	4-12 mm
6. Väri	Musta
7. Raakatiheys (DIN EN ISO 845)	730 kg/m ³ +/- 5 %
8. Vetolujuus	0,56 N/mm ² (10 mm)
9. Murtovenyvyys	57 % (10 mm)
10. Lämpötilan kestävyys	-40 - +110 °C

Tiedot tässä teknisessä esitteessä perustuvat nykytietämyksemme ja kokemukseen. Ne eivät poista tuotteiden käyttäjien vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioida. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltavuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirroukset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ainoastaan ohjeellisia. Emme ole vastuussa, jos tuotetta käytetään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Tuotteen käyttäjän tulee testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme.

Kaikkia esitteitä päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva esite.